

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ РРТ 233
ОПИСАНИЕ Грунт ПУ прозрачный укрывной
ОТВЕРДИТЕЛЬ OU 20 или OU 15 50% по весу
РАЗБАВИТЕЛЬ DIL.POL.UNIV 1A

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия фасадов, дверей, карнизов, стульев, элементов мебели, столярных изделий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тиксотропный, прозрачный, эластичный полиуретановый грунт с высоким сухим остатком и отличной шлифуемостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 980 ± 10 г/л
СУХОЙ ОСТАТОК 1ый компонент 49 % ± 2
(с OU 20) 41.5% ± 2
(с OU 15) 40.5% ± 2
ВЯЗКОСТЬ CF4 65'' ± 2''

ВРЕМЯ ЖИЗНИ с отвердителем 3-4 часа

СУШКА при комнатной температуре:

От пыли 15 мин.
На отлип 30 мин.
На глубину 8 ч.

Интервал между слоями:

Без шлифовки минимум 30 мин. /max. 2 ч.
Шлифование минимум 4 ч.
Нанесение отделочного слоя минимум 8 ч.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

| Нанесение | Распыление AirMix | Распыление Airless | Эл.Статика |
|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1-ый слой г./м ² | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| 2-ой слой г./м ² | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Мах.кол-во г./м ² | 300 | 300 | 300 |
| Разбавление | 15-25% | 10-15% | 20-30% |