

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>НАЗВАНИЕ</b>	<b>PTO 80. xx SERIE</b>
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<b>Лак ПУ прозрачный укрывной</b>
<b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>	<b>OU 15 / OU 20 50% по весу</b>
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	<b>DIL.POL.UNIV 1A</b>

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Рекомендуется для покрытия мебели, элементов мебели шпонированной.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Прозрачный лак обладает отличной вертикальностью и наполнением. Хорошая поверхностная твердость, устойчивость к царапинам.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС		985 ± 10	г /л
СУХОЙ ОСТАТОК	1 <sup>ый</sup> компонент	50 % ± 2	
	(с OU 15)	41.5% ± 2	
	(с OU 20)	42% ± 2	
ВЯЗКОСТЬ (CF6)		65" ÷ 70"	
ВРЕМЯ ЖИЗНИ с отвердителем		около 4 часов	
СУШКА при комнатной температуре:			
От пыли		10-15 мин	
На отлип		20-25 мин	
На глубину		6 ч.	

**ГЛОССНОСТЬ**

PTO 80.10	10 ± 2
PTO 80.30	30 ± 2

**НАНЕСЕНИЕ:****Распыление AIRMIX****Распыление AIRLESS**

<b>1ый слой г/м<sup>2</sup></b>	120 - 150	120 - 150
<b>Мах. кол-во г/м<sup>2</sup></b>	180	180
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ:</b>	20 - 30%	10 - 20%