

Общая информация

Клей на основе ПВА для водостойких соединений, удовлетворяющий требованию стандарта EN204-205, группа влагостойкости D3. Как двухкомпонентный клей после добавления 5% отвердителя VF P01 соответствует группе водостойкости D4. Максимальная водостойкость достигается через 7 дней после склейки. Применяется для холодного и горячего прессования, а также для склеивания в ВЧ-прессах.

Область применения

VITAVIL TC-T применяется для склейки с повышенной стойкостью клеевого шва к действию влаги в помещениях, склеивания окон, дверей, бруска, мебельного щита, паркетной доски, облицовывания плит ДСП, МДФ пластиком HPL, шпоном, бумагой, сращивания погонажа, а так же для склеивания элементов мебели для кухонных и ваннных комнат.

VITAVIL TC-T может использоваться для склеивания твердых и экзотических пород древесины.

Характеристики

Основа	ПВА-дисперсия	
Вязкость Brookfield при 23°C Sp6/20rpm	13000	mPa*s
Минимальная температура образования пленки	+ 5	°C
pH при 23°C	2,5 – 3,5	
Сухой остаток	53	
Время сборки при 20°C	10 - 15	мин

С отвердителем VF P01

Жизнеспособность при 20°C	4	ч	
Минимальная температура образования пленки	+5		°C

Переработка

Температура воздуха и склеиваемых материалов	15 - 22	°C
Влажность древесины	8 - 12	%
Относительная влажность воздуха	65 - 75	%
Расход	100 - 250	г/м ²
Время прессования при 20°C	15 - 30	мин
Время прессования при 50°C	4 - 5	мин
Время прессования при 70°C	2 – 3	мин

Оборудование для нанесения

Клеевальцы, клеенаносящий валик, шпатель, кисть.

Очистка клеенаносящего оборудования осуществляется теплой водой.

Предупреждение

В процессе нанесения клея избегать его контакта с металлическими предметами

Упаковка

Пластиковая емкость 30кг;

Пластиковый контейнер 1100 кг

Отвердитель: канистра 1 кг; 5 кг;

Хранение

Срок хранения 12 мес при 20°C в оригинальной упаковке.

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ 10°C

Все предоставленные рекомендации основываются на нашем многолетнем опыте. Однако для получения наилучших результатов требуется проведение испытаний в каждом отдельном случае.

Поставщик в РФ: ООО «НИКИДЕКОР», г.Ивантеевка

тел: (495) 677-9-776

zakaz@nikidekor.ru

www.nikidekor.ru