

VITAKOL® VITATERM HU08

Клей-расплав для окутки профильных погонажных изделий (полиолефин)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Клей-расплав для облицовывания профильных погонажных изделий Vitaterm HU08 является ненаполненным клеем на основе полиолефина. Обладает высокой температуростойкостью клеевого шва, в готовом изделии выдерживает температуру до 120 °С. За счет физико-химических характеристик возможен небольшой расход клея, тонкий слой и прекрасная адгезия с поверхностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для окутывания деревянных или МДФ профилей шпоном и пленками на основе бумаги на станках разных типов: FRITZ, BARBERAN, HOMAG, IMA и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма	гранулы
Цвет	янтарный, светло желтый
Вязкость Brookfield 200°C	25000 mPas
Температура размягчения (Кольцо и Шар)	150 °С

ПЕРЕРАБОТКА

Температура в баке	180 - 200 °С
Температура на валу	200 - 220 °С
Температура материала	18-25 °С
Влажность склеиваемых материалов	8-10%
Скорость подачи станка	18-40 м/мин
Расход для окутки шпоном:	
МДФ	150-200 г/м ²
Массив дерева	170-220 г/м ²
Расход для окутки пленкой на основе бумаги:	
МДФ	70 - 100 г/м ²
Массив дерева	100 - 130 г/м ²

Расход клея зависит от пористой структуры материалов, которые применяются для окутки! Оборудование настраивается под определенные задачи индивидуально. Перенастройку клеевого оборудования на материалы разной плотности и структуры обязательно производить специалистам!

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Чаще проверяйте температуру клея на роликах. Температура ниже рекомендованных значений применения приводит к сокращению открытого времени, результатом чего является ухудшение качества склейки. При более высоких температурах клей может разлагаться в ущерб цвету, вязкости и адгезии. При склеивании мокрых или холодных поверхностей, дефекты склеивания могут возникнуть вследствие уменьшения открытого

VITAKOL® VITATERM HU08

Клей-расплав для окутки профильных погонажных изделий (полиолефин)

времени.

В случае перерывов в работе, рекомендуется снижать температуру в баке на 30 – 40°С во избежание ухудшения клеящих свойств продукта.

Иногда неудовлетворительные результаты склеивания могут возникнуть из-за используемого материала или из-за присутствия выделяющихся веществ на материалах/панелях; поэтому рекомендуется проводить предварительный тест. В случае возникновения такой проблемы, советуем использовать продукты, подготовленные соответствующим образом.

УПАКОВКА

Бумажный мешок
25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения: 12 месяцев при 20°С в закрытой оригинальной упаковке.

Хранение продукта при температуре выше, чем 30°С может повлечь проблемы, связанные со слипанием гранул.

Данные, приведённые выше являются результатами наших испытаний и они должны быть рассмотрены как советы, принимая во внимание разнообразие условий работы.

Поставщик в РФ: ООО «НИКИДЕКОР», МО, г.Ивантеевка

тел: (495) 677-9-776

zakaz@nikidekor.ru

www.nikidekor.ru