

БЕЛЫЙ УКРЫВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

BP575.77.1000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP548.77.1000 - белый двухкомпонентный полиуретановый грунт.

ОСОБЕННОСТИ

- Можно наносить большим расходом
- Высокая укрывистость
- Отличная шлифуемость
- Отличная растекаемость
- Высокая трещиностойкость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины и МДФ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиуретановый

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) : 127 ± 3

1+2.компонент (20°C, DIN4) : 28 ± 3 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 1,476 ± 0,03

2.компонент : 0,965 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 76 ± 2

2.компонент : 22 ± 2

Расход* (м²/л) : 7,5 - 8,5

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество : 130 - 220

нанесения (г/м²) (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 150 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 10 – 15 мин

На отлип : 15 – 30 мин

До шлифования : 50 – 60 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
ПУ грунт	BP575.77

Цвет	Код цвета
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт	BP575.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP575	50	75
Полиуретановый разбавитель	TP100	25-35	40-60

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 2

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TN200: рекомендуется для нанесения в зимний период времени.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Время межслойной сушки должно быть не менее 45 мин и не более 60 мин. Межслойное шлифование проводится шлифовальным материалом с зернистостью 220. Шлифование перед нанесением финишного покрытия проводится шлифование шлифовальным материалом с зернистостью 280-400-600 соответственно. Время сушки до нанесения глянцевого финишного покрытия должно составлять не менее 24 ч. Перед нанесением грунта на кромку низкого качества (плотности) рекомендуется наносить грунт-изолятор (BL193.77).

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

Комбинированное распыление Airmix

** Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

БЕЛЫЙ УКРЫВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

BP575.77.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Грунт