

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ

VP340.77.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VP340.77 - двухкомпонентный полиуретановый прозрачный грунт с очень быстрой сушкой и хорошей заполняющей способностью.

ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная прозрачность
- Высокая проникающая способность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей, таких как массив и шпон. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные, декоративные свойства и гладкость перед нанесением финишного покрытия.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиуретановый

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) : 120 - 130
1+2.компонент (20°C, DIN4) : 30 - 40 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 1,10 ± 0,03
2.компонент : 0,97 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 56 ± 2
2.компонент : 22 ± 2

Расход* (м²/л) : 8,5 - 10

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) : 150
(на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 150 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

На отлип : 20 – 25 мин
До шлифования : 60 – 70 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

| Продукт | Код цвета |
|----------------------|-----------|
| Полиуретановый грунт | VP340.77 |
| Цвет | Код цвета |
| Прозрачный | 0000 |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений. Если поверхность требует красить, можно использовать ZD820 или GENCTEX Краситель для дерева.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

| Описание | Код | по весу (%) | по объему (%) |
|----------------------------|----------|-------------|---------------|
| Полиуретановый грунт | VP340.77 | 100 | 100 |
| Полиуретановый отвердитель | HP340 | 50 | 55 |
| Полиуретановый разбавитель | TP100 | 30 - 40 | 40 - 50 |

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 4 - 5

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TN200: Рекомендуется использовать для ускорения сушки покрытия в зимнее время.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 2-3 слоя. При необходимости продукт можно затонировать с помощью красителя для лазурных лаков серии Gencmix (ZD900).

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель
Комбинированное распыление Airmix

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 2 года.



Прочтите техническое описание



Размешать



Нанести распылением

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ

VP340.77.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легко воспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Прозрачный грунт