

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ (С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ)

VP380.77.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VP380.77 - двухкомпонентный прозрачный полиуретановый грунт.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность
- Твердая и насыщенная пленка
- Слишком быстрая сушка
- Легкая шлифуемость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и интерьерных поверхностей из древесины и МДФ. Рекомендован для выравнивания поверхностей с глубокими порами и неровностями перед нанесением финишного покрытия.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиуретановый

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) : 98 - 104
1+2.компонент (20°C, DIN6) : 60 - 70 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 1,000 ± 0,03
2.компонент : 0,970 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 53 ± 2
2.компонент : 35 ± 2

Расход* (м²/л)

: 9 - 12

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество

нанесения (г/м²) : 100 - 150 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 5 – 10 мин
На отлип : 10 – 15 мин
До шлифования : 30 – 60 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений. Поверхность древесины может быть затонирована с помощью красителей серии Genc Colour Wood Stain (ZD820) или GencTex Wood Colourant.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт	VP380.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP777	50	50
Полиуретановый разбавитель	TP100	30 - 40	35 - 45

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 2

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Отвердитель - HP900: Рекомендуются использовать при окраске в летний период.

Разбавитель - TN200: Рекомендуются использовать для ускорения сушки покрытия в зимнее время.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Подождите минимум 45 и максимум 60 минут между слоями. Время сушки до нанесения финишного покрытия должно составлять не менее 24 ч. При необходимости продукт можно затонировать с помощью красителя для лазурных лаков серии Gencmix (ZD900).

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель
Комбинированное распыление Airmix

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 2 года.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

**ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ
(С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ)**

VP380.77.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Прозрачный грунт