

## HOME INSIDE

### ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

**Для внутренних работ водный, с воском, акриловый, без запаха**

#### Назначение:

- защита древесины (всех видов паркета и других деревянных полов, лестниц, настилов, а также стен, потолков, окон, дверей, мебели и прочих поверхностей) от механических воздействий и влаги
- декоративная обработка древесины

#### Область применения:

Внутри помещений, в т.ч. неотапливаемых, по горизонтальным и вертикальным поверхностям: по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого лакового покрытия) деревянным основаниям (половая доска, паркет, лестницы, стены, окна, двери, мебель и др.); по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка и др.). Разрешен к применению в детских, дошкольных, лечебных, общеобразовательных учреждениях

#### Свойства:

- образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое к: статическому воздействию воды (не менее 24 часов); действию слабых кислот, масел, бытовой химии; появлению трещин и царапин; истиранию и абразивному износу
- система натуральных восков в составе существенно повышает твердость и влагостойкость покрытия
- покрытие устойчиво к влажной уборке с применением бытовой химии
- быстро сохнет: через 12 часов по покрытию можно ходить
- экологичный: не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха
- легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины
- подчеркивает природный рисунок древесины
- не желтеет

#### Рекомендации по применению:

Перед применением тщательно перемешать. Свежую древесину отциклевать и отшлифовать. При обработке, пораженной или ранее окрашенной древесины,

предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений и обеспылить. Перед нанесением поверхность загрунтовать лаком, разбавленным водой (4л воды на 1л лака). Лак наносить на сухую древесину (влажностью не более 15%) при  $t^{\circ}$  окружающего воздуха и поверхности не ниже  $+10^{\circ}$  С кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя с обязательной промежуточной шлифовкой между всеми слоями. По окончании работ инструмент промыть водой.

#### Технические данные:

Состав	модифицированная акриловая дисперсия, целевые добавки, вода
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	Водой, не $> 10\%$
Температура применения	от $+10^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха не более $70\%$
Влажность древесины	до $15\%$
Количество слоев	2-3
Расход в 1 слой	для грунтования: 1л разбавленного лака на $15-20\text{м}^2$ ; для финишного покрытия: 1л на $10-15\text{ м}^2$
Время высыхания (при $t^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$ )	межслойная сушка – 3 - 5 часов; готовность к эксплуатации (ковры, мебель) 7-10 дней; полное высыхание - 21 день
Блеск покрытия (под углом $60^{\circ}$ )	глянцевый: не менее $75\%$ ; полуматовый: $25-35\%$ ; матовый: $10-25\%$
Цвет	бесцветный
Эксплуатация покрытия	После нанесения- через <b>14 дней</b> возможна влажная уборка отжатой тряпкой. Длительное воздействие воды исключить в течение 21 дня.
Прогнозируемый срок службы покрытия	зависит от условий эксплуатации и интенсивности влажного истирания (мытья), не $< 3$ лет
Хранение и транспортировка	при $t^{\circ}$ от $+5^{\circ}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ ; выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания до $-40^{\circ}\text{C}$ либо однократное замораживание до $-40^{\circ}\text{C}$ на срок до 30 суток
Срок годности	24 месяца в заполненной герметичной таре
Фасовка	2,2 л.